

N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Ohne Orangenöl

Anwendungsbereich	Für unbehandelte Eiche im Innen- und Außenbereich, auch für Spielzeug geeignet.
Eigenschaften	Leicht honigtönend. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.
Volldeklaration	Leinöl, Holzöl, Isoaliphate, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe.(Co, Mn, Zr)
Farbton	schwach gelblich (Farbzahl ca. 4 - 5 nach Gardner).
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Zum Spritzen max. 5 – 10 %, zum Tauchen max. 10 – 20 % SVALOS - Verdünnung Nr. 222 oder SVALOS Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293 zugeben.
Verarbeitung	Durch Streichen, Tauchen oder Spritzen, bei Temperaturen über 12°C und trockenem Wetter.
Verbrauch	1 l reicht für ca. 17 m ² , d.h. 59 ml/m ² , abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS - Verdünnung Nr. 222 oder SVALOS Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte 5 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden. Während Verarbeitung und Trocknung für gute Licht- und Belüftungsverhältnisse sorgen.
Dichte	ca. 0,9 g/ml.
Hinweise	Enthält keinen Bläueschutz. Mit LINUS - Grundieröl für Eiche Nr. 233 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 30 l; 200 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen.

Verarbeitungshinweise

LINUS-Grundieröl für Eiche Nr. 233

Holz	Vorbereitung: Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, saugfähig und staubfrei sein. Verarbeitung: Gut aufrühren. In Anbruchgebinden evtl. vorhandene Haut vor Anwendung entfernen. Probeauftrag. Je nach Saugfähigkeit des Holzes ein satter Auftrag LINUS - Grundieröl für Eiche Nr. 233. Öl-Überstände spätestens 15 Minuten nach dem Auftrag abnehmen. Bei höheren Temperaturen als 23°C kürzere Trockenzeiten, bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten beachten. Zwischenschliff nach 24 Stunden Trockenzeit. Eventuell ausgetretenes Öl am nächsten Tag mit Schleifvlies (entsprechend 240er Körnung) entfernen. Bei sehr saugfähigen, auch verwitterten Hölzern einen zweiten Anstrich vornehmen. Die LINUS-Grundierung für Eiche Nr. 233 soll auf keinen Fall schichtbildend aufrocknen. Die Hinweise zum 1. Auftrag sind zu beachten. Nachbehandlung mit geeigneten Produkten, wie z. B. KALDET - Wetterlasur Nr. 281, VINDO - Decklack Nr. 629 oder AMELLOS-Wetterfarbe Nr. 674 ist innerhalb von 4 Wochen erforderlich.
Renovierungs-Anstrich	Porenschließende Altanstriche (Ölfarben, Lackfarben, Dickschichtsysteme), müssen durch Abschleifen oder Abbeizen rückstandslos entfernt werden. Offenporige Anstriche säubern, ggf. anschleifen, auf Saug- und Austragsfähigkeit prüfen, Vorbereitung und Verarbeitung wie oben beschrieben.
Hinweise	Silikonmassen nicht mit LINUS - Grundieröl für Eiche Nr. 233 oder anderen LIVOS -Produkten überstreichen. Perlt die Grundierung ab, bzw. bilden sich Bläschen beim Auftragen, liegt eine Unverträglichkeit durch eine Vorbehandlung vor oder es wurde zu glatt geschliffen. Abhilfe kann evtl. durch gröberen Schliff geschaffen werden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.